



Műszaki adatlap

2016.
augusztus

Extrafinish

Kézi és gépi felhordású simítóanyag

Termékleírás

Az Extrafinish kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas, szerves kötőanyagból, ásványi adalékanyagokból és speciális adalékszerekből álló poralapú, hófehér simítóanyag.

Cikkszám: 254151

EAN: 8606105251181

Tárolás:

Raklapon és száraz helyen saját csomagolásban 12 hónapig.

Alkalmazási terület:

Mészcement- és gipszvakolat, beton és gipszkarton beltéri felületek simítására.

Csomagolás:

zsák: 25 kg
raklap: 1200 kg

Feldolgozás

Fogadófelület előkészítése

A fogadófelületnek teherbírónak, tisztának, száraznak, por- és szennyeződésmentesnek kell lennie. A málló részek eltávolítandók. Erősen nedvszívó fogadófelület Knauf Tiefengrund mélyalapozóval alapozandó. A felhordás során a fogadófelület hőmérséklete 5°C – 25 °C között kell legyen!

Előkészítés és bedolgozás

Keverje el a zsák teljes tartalmát (25 kg) kb. 8,5 l tiszta vízzel, míg az teljesen csomómentes nem lesz. 15 perc elteltével keverje át ismét az anyagot, mely ekkor már bedolgozhatóvá válik. Szükség esetén további víz, vagy porkeverék hozzáadásával állítsa be a kívánt sűrűséget. Ajánlott bedolgozási idő kb. 24 h.

Gépi felhordás esetén állítsa be a megfelelő sűrűséget, hordja fel az anyagot, majd tisztítsa le a gépet és alkatrészeit tiszta vízzel.

A bedolgozás ideje alatt a levegő és a keverék hőmérséklete 5°C – 25°C között kell legyen!

Óvja a száradó felületet közvetlen vízhatástól és a gyors száradástól!

Műszaki adatok

Anyagszükséglet:
1,4 kg/m² mm-ként, kb. 2 kg/m²

Szárazsűrűség:
1 kg/dm³

Tapadószilárdság:
0,5 N/mm²

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket.

Gyártó: Knauf Zemun d.o.o.,
Batajnički drum 16b,
11080 Zemun, Srbija, www.knauf.rs