



Műszaki adatlap K462

2006/11

K462 Knauf Fugenfüller Leicht

Alapanyag, alkalmazási terület, tulajdonságok, bedolgozás

Alapanyag

Anyagösszetétel

A Knauf Fugenfüller Leicht egy gipszbázisú, por alakú, hézagkitöltő gipsz.

Tárolás

A zsákokat száraz helyen raklapon kell tárolni. Sérült, kiszakadt zsákokat légmentesen vissza kell zárni vagy sértetlen zsákba áttölteni, és elsőként kell felhasználni. Tárolási idő legfeljebb 6 hónap.

Rendelési egységek

Knauf Fugenfüller Leicht 5 kg-os zsák

cikkszám: 71204002

Knauf Fugenfüller Leicht 20 kg-os zsák

cikkszám: 71202002

Alkalmazási terület

A Knauf Fugenfüller Leicht alkalmas:

- Bármely típusú gipszkarton építőlemezek toldásainak hézagkitöltésére és csavarfejek glettelésére, gyári élkiképzésen (HRK vagy HRAK) hézagerősítő szalag erősítéssel
- Knauf GK építőlemezek szárazvakolt készítésénél vékony ágyazatos ragasztásra
- Gipszkarton felületek felületi hibáinak javítására
- Élvédő és vakolati profilok beltéri ragasztására

Tulajdonságok

- Por alakú
- Gipszbázisú
- Csomómentesre keverhető
- Könnyen bedolgozható
- Jó tapadáképeségű
- Gyors szilárdulás, száradás
- Hosszabb nyitott idejű

Feldolgozás

Fogadófelület

Szárazvakolat vékonyágyazatos ragasztásánál a fogadó felületnek száraznak, teherbírónak, portól, málló részekről, oldószeről és szennyeződéstől mentesnek kell lennie. Poros és erőteljesen nedvszívó felületet Knauf Grundiermittellel kell előkezelni!

Hézagolásnál a gipszkarton építőlemeznek a vázszerkezetre szilárdan rögzítve és az illesztési fugáknak tisztának, száraznak és pormentesnek kell lenniük. A hiányos, sérült felületi részeket saját anyagával ki kell tölteni.

Hézagoló anyag elkészítése

A Knauf Fugenfüller Leicht-et tiszta, hideg vízbe szórják addig, míg a vízfelületen az anyag meg nem jelenik. 2,5kg anyaghoz kb. 1,9 l víz szükséges. Keverés előtt 2-3 percig állni hagyják és további anyag hozzáadása nélkül keverővel csomómentesre, tejfölsűrűségűre keverik. A Knauf hézagkitöltőt más anyagokkal

összekeverni nem szabad. Az elkészítő edénynek és keverőeszközöknek tisztának és rozsdamentesnek kell lennie.

Bedolgozás

Szárazvakolat ragasztása vékonyágyazatba

- Az elkészített alapanyagot a gipszkarton építőlemez hátoldalán, körben a széleken folyamatos vonalban és a lemez közepén egy vonalban fogas kenőlappal felhordják

A gipszkarton lemezek illesztéseinek hézagolása

- A lemezek illesztését a hézagoló anyaggal kitöltik, belesimítják a hézagerősítő szalagot, amelyet vékonyan újra áthúznak a hézagoló gipsszel, majd a glettel sávokat a lemez síkjához lehúzzák.
- A második glettelési réteget csak a hézagkitöltő anyag teljes kikeményedése után szabad felhordani.

- Természetesen a rögzítőelemeket is simítják. A hézagolás lépcsőzetességét vagy más felületi egyenetlenséget kézzel átcsiszolják.

Bedolgozási körülmények

A hézagoló bedolgozási feltétele: legalább +5 °C levegő-, építmény- és anyaghőmérséklet. Hézagolás csak akkor végezhető, ha a fogadó felület (gipszkarton) nedvesség vagy hirtelen hőmérsékletváltozás hatására alakváltozást már nem szenvedhet. Nedves technológiákat – például aljzatkészítés – célszerű a hézagolás előtt elvégezni.

Bedolgozási idő

Knauf Fugenfüller Leicht-et a bekeveréstől számítottn 50 percn belül fel kell dolgozni. Az edényeket és szerszámokat használat után vízzel azonnal tisztítani kell, visszamaradt gipszdarabok megrövidíthetik a következő keverék feldolgozási idejét.

Bekevert alapanyag víz hozzáadásával és újra keverésével nem válik újra felhasználhatóvá. A Knauf hézagkitöltőt más anyagokkal összekeverni nem szabad. Az idegen anyagokkal történő összekeverése a hézagoló tulajdonságainak jelentős megváltozását okozza.

A hézagoló 0 mm-re húzása az anyagból hirtelen nedvesség elvonással jár és az anyag túl gyorsan köt és kiég, ami a későbbiekben a gipszanyag lepattogzását eredményezi.

Anyagszükséglet (kg/m²):

Szárazvakolat ragasztásához: 0,8 – 1,0

Hézagoláshoz

Lemezvastagság	Álmennyezet	Válaszfal	Szárazvakolat
12,5 mm	0,4	0,5	0,25
2 x 12,5	0,6	0,8	–
Ásványgyapottal kasírozott gk lemez	–	–	0,35
Polisztirollal kasírozott gk lemez	–	–	0,25

1 kg Knauf Fugenfüller Leicht poranyagból 1,3 liter hézagolóanyag készíthető

☎ (06)1 248-2430

➔ www.knauf.hu

@ forum@knauf.hu

A műszaki változás joga fenntartva. Szavatosság csak a kifogástalan minőségű termékekre vonatkozik. Szerkezeti, statikai és épületfizikai minőség a Knauf-rendszerből csak akkor hozható létre, ha kizárólagosan a Knauf-rendszer elemeit használják vagy a Knauf által kifejezetten ajánlott megbízható termékeket.

Knauf Kft. 1124 Budapest, Lejtő út 5., Telefon: (06)1 248-2430, Fax: (06)1 319-7301, Műszaki információ: (06)1 248-2437